

TEKNİK FÖY

Çift Kat İnterlok

Gramaj	270-360 g/m ² (8,0-10,6 oz/yd ²)
Kompozisyon	Polyester ağırlıklı; çoğu kalitede ~%3-8 elastan. Piyasada Punto di Roma sıkça viskon/poliviskon-elastan da olur; bu dosyada polyester+elastan taban esas alınır.
Örgü tipi	Ponte di Roma double knit · İnterlok
Kullanım sınıfı	Dış / yapı
Esneklik	2 yönlü streç
Örgü	Çift plakada ilmek + askı/atlama tekrarıyla örülen tek, kalın ve kararlı çift-yüzlü kumaş (Ponte / Punto di Roma); hafif yatay rib hissi taşır — iki ayrı katmanın birleştirilmesi değildir.
Tutum	Dolgun, gövdeli ve sıkı; iki yüz pürüzsüz ve aynı; standart interloktan kalın, formunu daha iyi tutar.
Tipik kullanım	Yapılandırılmış elbise/etek/ceket · gövdeli pantolon · kışlık üst giyim
Güçlü yanı	Kalın, kararlı ve form tutan çift yüzlü gövde; yapılandırılmış, örtücü parçalar için güçlü taban.
Dikkat	Yüksek gramaj nedeniyle ağır, sıcak ve az dökümlü; yazlık hafif parçalar için uygun değil. (Teknik olarak gerçek interlok değil, kardeş çift-örgüdür.)

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OEKO-TEX STEP

STANDARD 100

GRS · RCS

En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.

Tipik teknik aralıklar

Gramaj toleransı	$\pm\%5$ (tipik); ağır/teknik kalitelerde $\pm\%5-7$ olabilir
En	Açık-en ~150-185 cm; tüp-en ~80-100 cm (silindir çapı ve gramaja göre değişir)
Çekme (yıkama)	En/boy ~-%3 ile -%6 (tipik, $\leq \sim\%5$ hedef); ilk yıkamada boyca biraz daha yüksek olabilir
Haslıklar	Yıkama 4-5; sürtme (kuru) 4-5, (yaş) 3-4 (özellikle koyu/parlak tonlarda yaşta düşer); ısı 4-6 (koyu tonlar daha yüksek)
Aşınma / boncuklanma	Martindale ~20.000-40.000+ devir (düz interlok, sıkı çift-yüz yapı dayanıklı); boncuklanma (pilling) ~3-5 (düz filament yüzeyde tipik 4-5; texture/staple içerik veya yumuşatıcı bir not düşülebilir)
Makine inceliği / iplik	Makine inceliği ~E18-E28 (orta-ağır 170-250 g/m ² için tipik E20-E24; ince spor interlok E28'e kadar); iplik ~75-150 denye DTY (ince kalitelerde 50-75 D, ağırlarda 167-300 D)

Bu ölçü aralıkları yapı ve elyafa dayalı SEKTÖREL TİPİK / gösterge değerlerdir; Fersan'ın bağlayıcı QC ölçümleri değildir. Kesin değerler sipariş, onaylı numune ve parti bazlı QC raporuyla netleşir.

İlgili okuma: **Polyester Örme Temelleri: Performans Kumaşın Omurgası** ·

Süprem mi, İnterlok mu? Polyester Örmede Yapı Seçimi · **GSM / Gramaj Rehberi: Doğru Ağırlığı Seçmek** ·

Örme Kumaş Kalite Testleri: Polyesterde Neler Ölçülür