

TEKNİK FÖY

İterlok Ribana

Gramaj	180-300 g/m ² (5,3-8,8 oz/yd ²)
Kompozisyon	%100 polyester (yaygın); elastansız — esneme yapıdan gelir.
Örgü tipi	Interlock (smooth double-knit) · Ribana
Kullanım sınıfı	Günlük
Esneklik	Mekanik esneme
Örgü	İki 1x1 ribananın karşılıklı iğnelerle birbirine kenetlendiği çift katlı (double-knit) yapı; iki yüz aynı ve pürüzsüz, kenar kıvrılmaz.
Tutum	Her iki yüzü aynı, düzgün ve pürüzsüz; ribanaya göre daha dolu, stabil ve dökümlü.
Tipik kullanım	İç giyim · pürüzsüz tişört/üst · dış-kat astarı
Güçlü yanı	Çift katlı yapı yüksek boyutsal kararlılık, düzgün çift yüz ve saf ribanadan iyi toparlanma sağlar.
Dikkat	Ribanaya göre belirgin az esner; düz-yüzlü çift örgüdür (fitilli değil), dar/saran biye için ribana kadar uygun değildir. Yapı İterlok ailesiyle aynıdır.

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OEKO-TEX STEP

STANDARD 100

GRS · RCS

En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.

Tipik teknik aralıklar

Gramaj toleransı	$\pm 5\%$ (tipik); ağır/yoğun rib ve elastanlı varyantlarda $\pm 5-7\%$ görülebilir
En	Dinlenmiş (relax) açık-en tipik $\sim 70-190$ cm; tüp-en tipik $30-90$ cm ($\emptyset$). Rib enine güçlü kasıldığı için dinlenmiş en, tezgâhtan inen genişlikten belirgin düşüktür; ölçüm öncesi relax/gerilim durumuna çok duyarlıdır
Çekme (yıkama)	Yıkama sonrası tipik en/boy $\pm 5\%$ (boy yönünde küçük + büyüme görülebilir). Rib enine geri-toplama nedeniyle EN yönünde jersey/süpremenden daha yüksek boyutsal değişim gösterebilir; yetersiz heat-set'te en daralması -6 ila -7% 'ye çıkabilir, iyi heat-set ile $\pm 3\%$ seviyesine iner
Haslıklar	Yıkama ≥ 4 , sürtme (kuru) ≥ 4 / (yaş) $\geq 3-4$, ışıık $\geq 4-5$ (gri/mavi skala, min). Disperse boyalı PES için tipik iyi; koyu/parlak tonlarda yaş sürtme ve sublimasyon-migrasyon nedeniyle alt sınırdadır
Aşınma / boncuklanma	Martindale tipik $\sim 20.000-40.000+$ devir; boncuklanma (pilling) tipik not $3-4$ / 4 (ISO 12945), tekstüre/hacimli iplikte 3'e inebilir. Düz rib yüzeyde pilling görece iyi; tekstüre/hacimli iplik veya yüzey tüylenmesinde alt sınıra yaklaşır
Makine inceliği / iplik	Tipik makine inceliği E14-E24 (kaba manşet/yaka rib E14-E18; standart manşet/yaka rib E18-E22; ince spor rib E24'e çıkar). İplik tipik $75-150$ denye PES (DTY tekstüre), ince yapılarda $50-75$ denye; elastanlı varyantta $\sim 20-40$ denye spandex katılır

Bu ölçü aralıkları yapı ve elyafa dayalı SEKTÖREL TİPİK / gösterge değerlerdir; Fersan'ın bağlayıcı QC ölçümleri değildir. Kesin değerler sipariş, onaylı numune ve parti bazlı QC raporuyla netleşir.

İlgili okuma: **Ribana, İnterlok ve Ponte: Hangi Çift-Yüzlü Yapı Nerede?** ·

Polyester Örmeye İsim Karmaşası: Aynı Kumaşın Farklı Adları ·

Örme Kusurları: Spirallik, Barré ve Delikler — Kök Neden ve Kontrol ·

Sıkıştırma & Kalıcı Çekmezlik: Kompaktör Boyutsal Kararlılığı Nasıl Kilitler