

TEKNİK FÖY

Polyester İnterlok

Gramaj	170-260 g/m ² (5,0-7,7 oz/yd ²)
Kompozisyon	%100 polyester (ör. 75D/72f tekstüre filament iplik); rPET yaygın, elastansız.
Örgü tipi	Interlock (double-knit) · İnterlok
Kullanım sınıfı	Günlük
Esneklik	Mekanik esneme
Örgü	Çift plakalı tezgâhta silindir + kapak iğnelerinin karşılıklı dizilimiyle iki rib'in kenetlendiği çift-yüzlü kararlı örgü.
Tutum	Pürüzsüz, kuru, düzgün; süpremden dolgun ve az dökümlü, gövdeli; yarı-mat görünüm.
Tipik kullanım	Promosyon/forma tişört (süblimasyon) · performans üst · polo
Güçlü yanı	Kenarı kıvrılmayan, çift yüzlü ve opak kararlı taban; baskı ve dikim kolaylığı yüksek.
Dikkat	Elastansız haliyle esneme/toparlama sınırlıdır; dökümü süpreme göre daha serttir.

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OEKO-TEX STEP

STANDARD 100

GRS · RCS

En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.

Tipik teknik aralıklar

Gramaj toleransı

±%5 (tipik); ağır/teknik kalitelerde ±%5-7 olabilir

En	Açık-en ~150-185 cm; tüp-en ~80-100 cm (silindir çapı ve gramaja göre değişir)
Çekme (yıkama)	En/boy ~-%3 ile -%6 (tipik, ≤ ~%5 hedef); ilk yıkamada boyca biraz daha yüksek olabilir
Haslıklar	Yıkama 4-5; sürtme (kuru) 4-5, (yaş) 3-4 (özellikle koyu/parlak tonlarda yaşta düşer); ışık 4-6 (koyu tonlar daha yüksek)
Aşınma / boncuklanma	Martindale ~20.000-40.000+ devir (düz interlok, sıkı çift-yüz yapı dayanıklı); boncuklanma (pilling) ~3-5 (düz filament yüzeyde tipik 4-5; texture/staple içerik veya yumuşatıcı bir not düşülebilir)
Makine inceliği / iplik	Makine inceliği ~E18-E28 (orta-ağır 170-250 g/m ² için tipik E20-E24; ince spor interlok E28'e kadar); iplik ~75-150 denye DTY (ince kalitelere 50-75 D, ağırlarda 167-300 D)

Bu ölçü aralıkları yapı ve elyafa dayalı SEKTÖREL TİPİK / gösterge değerlerdir; Fersan'ın bağlayıcı QC ölçümleri değildir. Kesin değerler sipariş, onaylı numune ve parti bazlı QC raporuyla netleşir.

İlgili okuma: **Polyester Örme Temelleri: Performans Kumaşın Omurgası** ·

Süprem mi, İnterlok mu? Polyester Örmede Yapı Seçimi · **GSM / Gramaj Rehberi: Doğru Ağırlığı Seçmek** ·

Örme Kumaş Kalite Testleri: Polyesterde Neler Ölçülür