

TEKNİK FÖY

Polyester Likralı İterlok

Gramaj	180-300 g/m ² (5,3-8,8 oz/yd ²)
Kompozisyon	Polyester taban + elastan; tipik %5-12 elastan (konfordan yüksek toparlamaya). Daha yüksek oranlar çözgü-örme power-net'e aittir, interloka değil.
Örgü tipi	Stretch interlock + elastane · İterlok
Kullanım sınıfı	Spor
Esneklik	4 yönlü streç
Örgü	İterlok çift-plaka örgüsüne elastanın gipe/besleme yoluyla katılması; çift-yüzlü kararlı yapı korunurken çok yönlü esneme.
Tutum	Yumuşak, akıcı ve elastik; tene oturan, gerip-bırakınca toparlayan (snap-back); yarı-mat pürüzsüz.
Tipik kullanım	Tayt/legging · spor sütyeni/bodysuit · yoga/performans üst
Güçlü yanı	Elastan ile güçlü çok yönlü esneme ve şekil koruma; kompresyon gerektiren parçalarda ideal.
Dikkat	Isı/klorla zamanla esneklik kaybı olabilir; düşük gramajda gerildiğinde şeffaflaşabilir.

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OEKO-TEX STEP

STANDARD 100

GRS · RCS

En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.

Tipik teknik aralıklar

Gramaj toleransı	± 5 (tipik); ağır/teknik kalitelerde $\pm 5-7$ olabilir
En	Açık-en ~150-185 cm; tüp-en ~80-100 cm (silindir çapı ve gramaja göre değişir)
Çekme (yıkama)	En/boy ~-3 ile -6 (tipik, ≤ -5 hedef); ilk yıkamada boyca biraz daha yüksek olabilir
Haslıklar	Yıkama 4-5; sürtme (kuru) 4-5, (yaş) 3-4 (özellikle koyu/parlak tonlarda yaşta düşer); ısı 4-6 (koyu tonlar daha yüksek)
Aşınma / boncuklanma	Martindale ~20.000-40.000+ devir (düz interlok, sıkı çift-yüz yapı dayanıklı); boncuklanma (pilling) ~3-5 (düz filament yüzeyde tipik 4-5; texture/staple içerik veya yumuşatıcı bir not düşülebilir)
Makine inceliği / iplik	Makine inceliği ~E18-E28 (orta-ağır 170-250 g/m ² için tipik E20-E24; ince spor interlok E28'e kadar); iplik ~75-150 denye DTY (ince kalitelerde 50-75 D, ağırlarda 167-300 D)

Bu ölçü aralıkları yapı ve elyafa dayalı SEKTÖREL TİPİK / gösterge değerlerdir; Fersan'ın bağlayıcı QC ölçümleri değildir. Kesin değerler sipariş, onaylı numune ve parti bazlı QC raporuyla netleşir.

İlgili okuma: **Polyester Örme Temelleri: Performans Kumaşın Omurgası** ·

Süprem mi, İnterlok mu? Polyester Örmede Yapı Seçimi · **GSM / Gramaj Rehberi: Doğru Ağırlığı Seçmek** ·
Örme Kumaş Kalite Testleri: Polyesterde Neler Ölçülür