

TEKNİK FÖY

100/144 Mikrofilament İplik

100/144 Mikrofilament İplik — Şeftali-derisi ve mikro-süet giyim · yumuşak athleisure · tene-yakın/iç giyim örme. Ultra-yumuşak, ipeksi döküm; şeftali-derisi/süet potansiyeli.

Denye / Filament	100D / 144F
Filament başına denye (dpf)	0,69
Proses	DTY — şeftali-derisi / athleisure
Parlaklık	Yarı mat / tam mat; talebe göre
İplik ailesi	Mikrofilament
Tipik kullanım	Şeftali-derisi ve mikro-süet giyim · yumuşak athleisure · tene-yakın/iç giyim örme
Güçlü yanı	Ultra-yumuşak, ipeksi döküm; şeftali-derisi/süet potansiyeli.
Dikkat	Çok yüksek filament sayısı yumuşaklığı optimize eder ama fitilleme zirvesini (~108f) geçer; fiyat primi.

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OEKO-TEX STEP

STANDARD 100

GRS · RCS

En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.

İlgili okuma: Lif Kesiti Mühendisliği: Trilobal, İçi Boş ve Çok-Kanallı ·

Mikrofilament Bilimi: Mikro- ve Nano-Denye İplikler ·

Parlak, Yarı-Mat, Tam-Mat: Lüster Polimer Tesisinde Belirlenir · Polyester Filament Neden Su-Jeti Tezgâhını Sever

