

TEKNİK FÖY

Mini Pike

Gramaj	165-200 g/m ² (4,9-5,9 oz/yd ²)
Kompozisyon	%100 polyester (tipik); golf/süblimasyonda ince/mikrofilament iplik yaygın.
Örgü tipi	Fine-gauge piqué · Pike
Kullanım sınıfı	Günlük
Esneklik	Mekanik esneme
Örgü	Standart pike ilmek+askı mantığı, daha sık tuck-tekrarı ve ince iplik/galga ile daha küçük, sık hücreler.
Tutum	Standart pikeye göre daha ince, düz ve ipeksi yüzey; doku zarif, tuşe hafif ve serin.
Tipik kullanım	Hafif/premium polo · golf-tenis üstü · yazlık spor
Güçlü yanı	İnce hücre dokusuyla daha zarif ve hafif duran, yazlık polo için ideal pike.
Dikkat	Daha hafif olduğundan daha az örtücü/yapılı durur; çok düşük gramajda yarı saydam olabilir.

SERTİFİKALAR

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

OEKO-TEX STEP

STANDARD 100

GRS · RCS

En, tarak (gauge), apre seçenekleri ve test standartları talep üzerine paylaşılır.

Tipik teknik aralıklar

Gramaj toleransı

±%5 (tipik); kabartmalı/jakar veya elastanlı kurgularda ±%5-7

En	Açık-en ~150-190 cm; tüp-en ~70-95 cm — makine çapı/galga ve ram/çekme ayarına bağlı, finiş sonrası netleşir
Çekme (yıkama)	%100 PES yıkama çekmesi en/boy ~-%1 ile -%4 (iyi ısı-fikse ile alt uca yakın); elastanlı pikede -%3 ile -%6
Haslıklar	Yıkama 4-5; sürtme kuru 4-5, yaş/koyu-parlak tonlarda 3-4; ışık 4-6 (koyu/orta tonlar çoğunlukla 5+) · ISO gri skala
Aşınma / boncuklanma	Martindale ~15.000-30.000+ devir (aşınma, son kullanım/apreye bağlı); boncuklanma (pilling) tipik 3-4, anti-pill apre ile 4 · ISO 12947 / ISO 12945
Makine inceliği / iplik	Standart pike ~E18-E28 (klasik polo çoğunlukla E20-E24); mini/ince pike ~E28-E32; iplik ~75-150 denye tekstüre filament

Bu ölçü aralıkları yapı ve elyafa dayalı SEKTÖREL TİPİK / gösterge değerlerdir; Fersan'ın bağlayıcı QC ölçümleri değildir. Kesin değerler sipariş, onaylı numune ve parti bazlı QC raporuyla netleşir.

İlgili okuma: **Mesh ve Piké: Nefes Alan Polyester Yapılar** ·
Pike, Kuş Gözü ve File: Nefes Alan Polyester Yapıların Anatomisi